

名稱	檢驗項目		檢驗方法	規範之要求	頻 率
預鑄溝蓋板	外型查驗	尺度		須符合設計尺度 ±1/200 ±1/50 應整齊無缺損，不得有裂痕或邊角不完整	逐一查驗
		許可差	長寬		
			厚度		
		表面			
	彎曲試驗 (L ₁ 、S ₁ 型)		依不同型式之無破壞荷重與破壞荷重規定	1. 數量未達 60 塊時免檢驗。 2. 數量達 60～300 塊檢驗 1 次。 3. 數量超過 300 塊時，每 300 塊加驗 1 次。	
	內部構造檢查	L ₁ 、S ₁ 型	符合設計值之規定		
		L ₂ 、S ₂ 型	符合設計值之規定		1. 數量未達 20 塊時免檢驗。 2. 數量達 20～100 塊檢驗 1 次。 3. 數量超過 100 塊時，每 100 塊加驗 1 次。
	鑽心試驗	個別值	CNS 1238 A3051	0.75 <i>f'</i> c 以上	以不定期方式辦理，凡本局所屬之供料廠商每季以抽驗 1 次為原則
		平均值		0.85 <i>f'</i> c 以上	
	溝壁頂緣		以 1:3 水泥砂漿粉平，並以水線檢測平整度	符合設計值之規定	由工程司視需求加強抽驗
鑄鐵蓋座	抗拉強度 (L ₂ 、S ₂ 型適用)		CNS 2869	51kgf/mm ² 以上	1. 數量未達 20 塊時，免送驗。 2. 數量達 20～100 塊檢驗 1 次。 3. 數量超過 100 塊時，每 100 塊加驗 1 次。
	伸長率 (L ₂ 、S ₂ 型適用)		B2118	7% 以上	
格柵蓋座	抗拉強度		CNS 2473	41kgf/mm ² 以上	
	伸長率		G3039	21% 以上	
	鍍鋅量		CNS 1247 H2025	610g/m ² 以上	