

名稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻 率
級配粒料底層	級配料篩析試驗	CNS 485 CNS 486	依本規範及契約圖說之規定	1. 數量未達 120 m ³ 時免檢驗。
	液性限度	CNS 5087		2. 數量達 120～600m ³ 檢驗 1 次。
	塑性指數	CNS 5088		3. 數量超過 600 m ³ 時，每 600 m ³ 加驗 1 次。
	C. B. R. 值	CNS 12382		
	洛杉磯磨損率	CNS 490		
	含砂當量	AASHTO T176		
	壓實度	CNS 11777-1 CNS 14732	最大乾密度 95% 以上	1. 數量未達 200 m ² 時免檢驗。
	厚度	辦理工地壓實度試驗時一併辦理厚度檢驗。如取樣點下有地下構造物，不足以代表取樣厚度時，則得避開另於鄰近再予取樣。如工地壓實度不符契約約定時，則該次檢驗之厚度不予採認，於工地壓實度複驗時再行查驗。	+1.0～-1.5cm，平均值不得小於設計厚度	2. 數量達 200～1000m ² 檢驗 1 次。
				3. 數量超過 1000 m ² 時，每 1000 m ² 加驗 1 次。