

名稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻率	
中凝油溶 瀝青 MC-70	最低閃火點	AASHTO T79	40°C 以上	1. 數量未達 4t 時，免送驗。 2. 數量超過 4t 時，每件工程至 少檢驗 1 次。	
	動黏滯度 60°C	CNS 14249 K61055	70~140cSt		
	最大含水量	CNS 3517 K6339	0.2% 以下		
	蒸餾 液量	至 225°C	CNS 1218 K6109		0~20%
		至 260°C			20~60%
		至 315°C			65~90%
		360°C 殘餘量			55% 以上
	蒸餾 殘餘	針入度	CNS 10090 K6755		120~250
		延展性	CNS 10091 K6756		100cm 以上
		於四氯化碳中之溶解 度	AASHTO T44		99.0% 以上
二甲苯最大當量		AASHTO T102	35% 以下		
乳化瀝青 SS-1	黏度 SFS (25°C)	CNS 1304	20-100		
	篩析試驗，%		0.10 以下		
	蒸餾殘渣，%		57 以上		
	蒸餾 殘渣 特性		針入度 mm/10，100g， 5 秒	100-200	
			延性，cm	40 以上	
			三氯乙烯溶解度，%	97.5 以上	
			灰份，%	2.0 以下	
乳化瀝青 CSS-1	黏度 SFS (25°C)	CNS 1304	20-100		
	篩析試驗，%		0.10 以下		
	蒸餾殘渣，%		57 以上		
	蒸餾 殘渣 特性		針入度 mm/10，100g， 5 秒	100-200	
			延性，cm	40 以上	
			三氯乙烯溶解度，%	97.5 以上	
			灰份，%	2.0 以下	