

名 稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻 率
混凝土 鋪面	鑽心厚度	CNS 1241 A3053	應達混凝土設計厚度值	應依契約約定。
	抗壓強度	CNS 1232 A3045	應符合契約圖說之規定	1. 混凝土 1 次澆置數量未達 20 m ² 時免檢驗。 2. 數量達 20~100m ² 應作 1 組圓柱試體檢驗。 3. 數量超過 100 m ² 時，每 100 m ² 加驗 1 組。
	抗彎強度	CNS 1233 A3046 CNS 1234 A3047		1. 混凝土 1 次澆置數量未達 40 m ² 時免檢驗。 2. 數量達 40~200m ² 應作 1 組圓柱試體檢驗。 3. 數量超過 200 m ² 時，每 200 m ² 加驗 1 組。
	平整度	以 3m 直規平行於或垂直於路幅中心線測量	平坦度之標準差不得大於 3.5mm	1. 新建及全面刨除重新加鋪之道路始須針對平整度進行檢驗。 2. 數量未達 40 m ² 時免檢驗。 3. 數量達 40~200m ² 每 1.5m 取 1 點進行檢驗。 4. 數量超過 200 m ² 時，每 200 m ² 加驗 1 檢驗單位。(約 200 m ² 為 1 檢驗單位，每 1.5m 取 1 點進行檢驗)