

名稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻率
新拌混凝土	一般現場機拌混凝土(含砂漿樁)	CNS 1232 A3045	大於設計強度，且同時符合下列說明(3)之兩種混凝土抗壓強度評量基準者。	1. 每批次數量未達 20 m ³ 時，免檢驗。 2. 每批次數量達 20~100 m ³ 檢驗 1 組。 3. 每批次數量超過 100 m ³ 時，每 100 m ³ 加驗 1 組。 註：每批次數量係指同一日、同配比之數量而言，「同一日」之適用範圍，包括跨日澆置但未有中途中斷之一定連續時間的情形，前述之”中途中斷之一定連續時間”由契約或工程司認定。
	預拌混凝土			
	預力混凝土			
	各組抗壓強度之平均值 M			
	坍度試驗	CNS 1176 A3040	坍度之許可差： 1. 設計坍度小於 100mm 時：±25mm 2. 設計坍度大於 100mm 時：±38mm	取樣製作試體時至少各 1 次，及工程司指示辦理時。
水溶性氯離子含量	預力混凝土	CNS 13465 A3343	0.15kg/m ³ 以下	每批次 1 次
	預拌混凝土		0.30kg/m ³ 以下	每批次 1 次