

名 稱	檢 驗 項 目		依 據 之 標 準	規 範 之 要 求	頻 率
快凝油溶 瀝青 RC-70	動黏滯度 60℃		CNS 14249 K61055	70~140cSt	1. 數量未達 4t 時，免送驗。 2. 數量超過 4t 時，每件工程至少 檢驗 1 次。
	最大含水量		CNS 3517 K6339	0.2% 以下	
	蒸 餾 液 量	至 190℃	CNS 12118 K6109	≥10%	
		至 225℃		≥50%	
		至 260℃		≥70%	
		至 315℃		≥85%	
		360℃殘餘量		≥55%	
	蒸 餾 殘 餘	針入度	CNS 10090 K6755	80~120	
		延展性	CNS 10091 K6756	≥100cm	
於四氯化碳中之溶解度		AASHTO T44	≥99.0%		
乳化瀝青 RS-1	黏度 SFS (25℃)		CNS 1304	20-100	
	脫乳化性，% 35ml, 0.02N CaCl ₂			60 以上	
	篩析試驗，%			0.10 以下	
	蒸餾殘渣，%			55 以上	
	蒸 餾 殘 渣 特 性	針入度 mm/10，100g， 5 秒(25℃)		100-200	
		延性(25℃)，cm		40 以上	
		三氯乙烯溶解度，%		97.5 以上	
		灰份，%		2.0 以下	
	乳化瀝青 CRS-1	黏度 SFS (50℃)		CNS 1304	20-100
脫乳化性，% 35ml, 0.02N CaCl ₂		40 以上			
篩析試驗，%		0.10 以下			
蒸餾殘渣，%		60 以上			
蒸 餾 殘 渣 特 性		針入度 mm/10，100g， 5 秒(25℃)	100-200		
		延性(25℃)，cm	40 以上		
		三氯乙烯溶解度，%	98 以上		