

名 稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻 率
混凝土鋪面	鑽心厚度	CNS 1241	平均厚度不得小於設計厚度10mm 以上	1. 混凝土累積澆置數量未達 20 m ² 時免檢驗。 2. 數量未達 1,000m ² 檢驗 1 個。 3. 數量超過 1,000 m ² 時，每 1,000 m ² 加驗 1 個。
	抗壓強度	CNS 1232	1. 混凝土任何連續三組試驗值之平均不小於 f'_c 。 2. 混凝土任何一組試驗值不小於 $f'_c - 35$ kgf/cm ² 。 f'_c 係為混凝土設計抗壓強度	1. 混凝土累積澆置數量未達 450m ² 製作三組抗壓及抗彎試體各一組（抗壓試體每組 3 個、抗彎試體每組 4 個）檢驗。 2. 數量超過 450m ² 時，每 450m ² 加驗 1 次。 說明：抗壓強度與抗彎強度試驗係採 28 天齡期之試體。
	抗彎強度	CNS 1233	1. 混凝土任何連續三組試驗值之平均不小於 f'_b 。 2. 混凝土任何一組試驗值不小於 $0.9 f'_b$ kgf/cm ² 。 f'_b 係為混凝土設計抗彎強度	
	平整度 (停車場)	以 3m 直規檢測	檢測之各點高低差不得超過 ±6mm	1. 數量未達 40 m ² 時免檢驗。 2. 數量達 40m ² (含)每 40m ² 於行進車道取 1 點進行檢測高低差。
	平整度 (道路)			1. 數量未達 40 m ² 時免檢驗。 2. 每一車道、每 40m ² 隨機選一輪跡處位置檢測高低差。