

名稱	檢驗項目		檢驗方法	規範之要求	頻 率
場鑄緣石及緣石側溝	尺度			依契約圖說所示	1. 以每種數量為依據，未達 20 m 時免檢驗。 2. 數量達 20~100m 檢驗 1 次。 3. 數量超過 100m 時，每 100m 加驗 1 次。
	混凝土抗壓強度		CNS 1232 A3045	依契約圖說所示	
	側面直線線型		沿 10m 拉緊之線	$\pm 3\text{mm}/10\text{m}$	
	頂面平整度		沿 3m 拉緊之線	$\pm 3\text{mm}/3\text{m}$	
預鑄緣石及緣石側溝	外型查驗	尺度	外型查驗	應符合設計尺度	1. 以每種數量為依據，未達 20 塊時免檢驗。 2. 數量達 20~100 塊檢驗 1 次。 3. 數量超過 100 塊時，每 100 塊加驗 1 次。
		許可差		$\pm 1/200$	
		長寬		$\pm 1/50$	
		厚度		整齊無缺損，不得有裂痕或邊角不完整	
	表面				
	抗壓強度試驗（鑽心取樣）		CNS 1238 A3051	平均值應達設計強度之 $0.85 f'_c$ 以上，且不得有任一強度低於 $0.75 f'_c$	1. 數量未達 40 塊時免送驗。 2. 數量達 40~200 塊檢驗 1 次。（1 組 3 個） 3. 數量超過 200 塊時，每 200 塊加驗 1 次。