

維護類型	工作內容	材料名稱	規範之要求	檢驗頻率
緊急維護	道路坑洞修補	瀝青黏層	第 02747 章「瀝青黏層」規定	免驗。
		瀝青混凝土	第 02742 章「瀝青混凝土鋪面」規定	
一般維護	道路面方正切割銑鋪	瀝青透層	第 02745 章「瀝青透層」規定	免驗。
		瀝青黏層	第 02747 章「瀝青黏層」規定	
		瀝青混凝土	第 02742 章「瀝青混凝土鋪面」規定	壓實度依以下規定辦理: 1.加鋪寬度未達 5m 或加鋪厚度未達 5cm 或加鋪面積未達 200m ² 者免驗。 2. 加鋪面積 200 m ² 以上,1000 m ² 以下,取樣 1 次。 3. 加鋪面積 1000 m ² 以上,每 1000 m ² 加驗 1 次。 其它項目依專章規定頻率辦理檢驗。
		標線	第 02898 章「標線」規定	依專章規定頻率辦理檢驗
	裂縫填封	乳化瀝青	第 02745 章「瀝青透層」、第 02747 章「瀝青黏層」規定	免驗。
		瀝青膠泥	第 02741 章「瀝青混凝土之一般要求」規定	
道路挖掘管溝回填修復		CLSM	第 03377 章「控制性低強度回填材料」規定	新設、拆遷、更換或擴充管線依專章規定辦理。 修復管線依下列規定辦理： 1.每處超過 2m ³ ，則每處均須檢驗。 2.每處未達 2m ³ 者，數量累計未達 5 m ³ 免驗；數量累計 5-20 m ³ 至少檢驗 1 次，數量超過 20m ³ 時，每累計 20 m ³ 至少加驗 1 次。

維護類型	工作內容	材料名稱	規範之要求	檢驗頻率
		級配粒料	第 02726 章「級配粒料底層」規定	免驗。
		砂	第 02319 章「選擇材料回填」規定	免驗。
		瀝青黏層	第 02747 章「瀝青黏層」規定	依專章規定頻率辦理檢驗。
		瀝青混凝土	第 02742 章「瀝青混凝土鋪面」規定	平整度依本章規定辦理，瀝青含量、瀝青混合料抽油後篩分析試驗、厚度及壓實度檢驗頻率規定如下： 1. 累計面積未達 200m ² 免驗。 2. 累計面積每 200 m ² 加驗 1 次。
		標線	第 02898 章「標線」規定	依專章規定頻率辦理檢驗。
維護改善工程	路面大面積銑刨加鋪	瀝青透層	第 02745 章「瀝青透層」規定	依各專章規定頻率辦理檢驗。
		瀝青黏層	第 02747 章「瀝青黏層」規定	
		CLSM	第 03377 章「控制性低強度回填材料」規定	
		級配粒料	第 02726 章「級配粒料底層」規定	
		瀝青混凝土	第 02742 章「瀝青混凝土鋪面」規定	
		再生瀝青混凝土	第 02966 章「再生瀝青混凝土鋪面」規定	
		標線	第 02898 章「標線」規定	
		平整度	第 02742 章「瀝青混凝土鋪面」規定	

維護類型	工作內容	材料名稱	規範之要求	檢驗頻率
	級配粒料底層改善或更換	級配粒料底層	第 02726 章「級配粒料底層」規定	依第 02726 章規定頻率辦理檢驗。
路面設施物調升降		鋼筋	第 03210 章「鋼筋」規定	免驗。
		瀝青黏層	第 02747 章「瀝青黏層」規定	
		早強混凝土	第 03310 章「結構用混凝土」規定	數量累計未達 30 處至少檢驗 1 組，數量超過 30 處時，每累計 30 處至少加驗 1 組。
		平整度	第 02742 章「瀝青混凝土鋪面」規定	每處。