

名稱	檢驗項目			依據之標準	規範之要求	頻 率
聚氯乙 烯止 水帶	比重			CNS 3896 K6384	1.40 以下	1. 材料總長未達 20m 時，免檢驗。 2. 材料總長達 20 ~ 100m 抽樣檢驗 1 組。 3. 材料總長超過 100m 時，每 100m 加驗 1 組。 4. 防洪牆、地下道、地下室等防水構造物及契約特別註明者，不論數量多寡均須送驗。
	硬度				70 Hs 以上	
	縱向抗拉強度				120 kgf/cm ² 以上	
	縱向伸長率				250% 以上	
	剪力強度				100 kgf/cm ² 以上	
	老化性		縱向抗拉強度變化率		+15~-10%	
			縱向伸長變化率		±10% 以內	
			質量變化率		±10% 以內	
	耐藥品性	鹼液	縱向抗拉強度變化率		±20% 以內	
			縱向伸長變化率		±20% 以內	
			質量變化率		± 5% 以內	
		鹽水	縱向抗拉強度變化率		±10% 以內	
			縱向伸長變化率		±10% 以內	
質量變化率			± 2% 以內			
橡膠止 水帶	抗拉強度			ASTM D412	須符合契約圖說之要求	
	破壞伸展量					
	硬度			ASTM D2240		