

名稱	檢驗項目		檢驗方法	規範之要求	頻 率	
預鑄溝蓋板	外型查驗	尺度		須符合設計尺度 ±1/200 ±1/50 應整齊無缺損，不得有裂痕或邊角不完整	逐一查驗	
		許可差	長寬			
			厚度			
		表面				
	彎曲試驗 (L ₁ 、S ₁ 型)		依不同型式之無破壞荷重與破壞荷重規定 符合設計值之規定	1. 數量未達 60 塊時免檢驗。 2. 數量達 60~300 塊檢驗 1 次。 3. 數量超過 300 塊時，每 300 塊加驗 1 次。		
	內部構造檢查	L ₁ 、S ₁ 型				
		L ₂ 、S ₂ 型				
	鑽心試驗	個別值		CNS 1238 A3051	0.75 f'c 以上	以不定期方式辦理，凡本局所屬之供料廠商每季以抽驗 1 次為原則
		平均值				
		溝壁頂緣		以 1:3 水泥砂漿粉平，並以水線檢測平整度	符合設計值之規定	
鑄鐵蓋座	抗拉強度 (L ₂ 、S ₂ 型適用)		CNS 2869 B2118	51kgf/mm ² 以上	1. 數量未達 20 塊時，免送驗。 2. 數量達 20~100 塊檢驗 1 次。 3. 數量超過 100 塊時，每 100 塊加驗 1 次。	
	伸長率 (L ₂ 、S ₂ 型適用)			7% 以上		
格柵蓋座	抗拉強度		CNS 2473	41kgf/mm ² 以上		
	伸長率		G3039	21% 以上		
	鍍鋅量		CNS 1247 H2025	610g/m ² 以上		