

名 稱	檢 驗 項 目		依 據 之 標 準	規 範 之 要 求	頻 率
中凝油溶 瀝青 MC-70	最低閃火點		AASHTO T79	40℃ 以上	1. 數量未達 4t 時，免送驗。 2. 數量超過 4t 時，每件工程至 少檢驗 1 次。
	動黏滯度 60℃		CNS 14249 K61055	70~140cSt	
	最大含水量		CNS 3517 K6339	0.2% 以下	
	蒸 餾 液 量	至 225℃	CNS 1218 K6109	0~20%	
		至 260℃		20~60%	
		至 315℃		65~90%	
		360℃ 殘餘量		55% 以上	
	蒸 餾 殘 餘	針入度	CNS 10090 K6755	120~250	
		延展性	CNS 10091 K6756	100cm 以上	
		於四氯化碳中之溶解 度	AASHTO T44	99.0% 以上	
二甲苯最大當量		AASHTO T102	35% 以下		
乳化瀝青 SS-1	黏度 SFS (25℃)		CNS 1304	20~100	
	篩析試驗，%			0.10 以下	
	蒸餾殘渣，%			57 以上	
	蒸 餾 殘 渣 特 性	針入度 mm/10，100g， 5 秒		100~200	
		延性，cm		40 以上	
		三氯乙烯溶解度，%		97.5 以上	
		灰份，%		2.0 以下	
乳化瀝青 CSS-1	黏度 SFS (25℃)		CNS 1304	20~100	
	篩析試驗，%			0.10 以下	
	蒸餾殘渣，%			57 以上	
	蒸 餾 殘 渣 特 性	針入度 mm/10，100g， 5 秒		100~200	
		延性，cm		40 以上	
		三氯乙烯溶解度，%		97.5 以上	
		灰份，%		2.0 以下	