

附表一

文物種類	溫度	相對濕度
金屬器	20~24°C <sup>(1)</sup>	45%以下 <sup>(1)(2)</sup>
書畫、紙、絹、織品、竹、木、牙、角及骨等有機材質	19~23°C <sup>(1)</sup>	50~60% <sup>(1)</sup>
漆器、墨	19~23°C <sup>(1)</sup>	55~65% <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>溫、濕度應維持穩定以維護文物安全，故 24 小時內溫度振盪不超過 2°C，相對濕度振盪不超過 5%，30 天內溫度振盪不超過 4°C，相對濕度振盪不超過 10%；以上變動均應在表定溫、濕度範圍內。

<sup>(2)</sup>含金屬之複合或混合材質展品得視其穩定性調整相對濕度設定。